

Casa Matriz
Fono (562) 730 1200
Fax (562) 730 1201
Mail marvelpermapatch@adsl.tie.cl



MARVEL PERMA PATCH

02.10.S006

(Parche moldeable instantáneo)

Características Generales.

MARVEL PERMA PATCH , es un polímero asfáltico para bacheo, mantención y reparación de caminos normales y de alta velocidad, pistas de aterrizaje de todo tipo**. Es fácil de usar, no necesita mezclarse, no requiere una preparación especial de los baches, desplaza el agua y permite transitar en forma inmediata, puede ser aplicado en un rango de temperaturas desde -25 ºC a + 38, no es necesario aplicar ningún tipo de imprímante o liga. Se usa en cualquier condición climática: lluvia, nieve o calor, de alta tecnología, resistencia y durabilidad desarrollado para satisfacer la necesidad de reparar baches en forma rápida y segura con solo una aplicación.** Se adhiere en forma permanente al asfalto, concreto, acero, madera u otras superficies duras, húmedas o secas. El parche se mantiene elástico, sellando los bordes del bache evitando así la infiltración de agua, polvo y bacterias, resiste presiones por carga varias veces más que los asfaltos tradicionales. Las características mencionadas hacen que **MARVEL PERMA PATCH** sea un producto único en el mercado.

Especificaciones Técnicas y Rendimientos.

Presentación	: Sacos de 20 kilos, tambores de 318 kilos, granel
Densidad	: 1.6 gms /cc
Absorción	: 0.7 %
Almacenamiento	: 6 Meses en condiciones normales
Altura de apilación	: 5 Sacos Máximo
Temperatura Aplicación	: Desde – 25ºC a + 38ºC
Apariencia	: Altamente viscoso.
Color	: Negro
Inflamabilidad	: NO Inflamable

CERTIFCADO DE ENSAYE Nº 29.459 LABORATORIOS – M.O.P. – CHILE

RENDIMIENTOS: Sacos	Tambores
- 1 mt2 con un espesor de 3 cm. = 3 sacos.	1 tambor cubre = 5,30 mt2
- 1 mt2 con un espesor de 5 cm. = 4,5 sacos.	1 tambor cubre = 3,53 mt2
- 1 saco = 20 kgs. = 12,50 Lts.	1 tambor = 198.75 litros
- 1 mt3 = 80 sacos.	1 mt3 = 5,03 tambores

Modo de Empleo.

El producto se aplica directamente desde la bolsa sobre el área afectada, se esparce hacia los bordes con un rastrillo plano y se compacta apisonando en forma manual o mecánica, como también con el normal flujo de los vehículos.

- Se recomienda una profundidad mínima de 3 cm y una máxima de 5 cm despúés del estabilizado compactado.
- Dejar **1 1/2 cm** por sobre la superficie una vez compactado.
- No requiere imprimación – calentar ni mezclar con ningún otro componente o aditivos.

MK ASFALMOL CHILE S.A. Garantiza la calidad uniforme de su producto y entrega asesoría permanente a sus clientes en la solución de problemas técnicos y de aplicación.